

Repellos y acabados más resistentes

DecoBlock® PULIDO

EXTERIORES BLANCO

CUMPLE
NORMAS:

ASTM C 109
ASTM D 4541



DESCRIPCIÓN

DecoBlock® Pulido Exterior es un compuesto tipo Skim Coat formulado a base de cemento, arenas finas, modificado con polímeros y aditivos para dar acabados ultra finos sobre diversas superficies. Para uso en exteriores.

USOS RECOMENDADOS

- Acabados ultrafinos en paredes y elementos de concreto moldeado
- Afinados sobre repellos base con **DecoBlock® Repello Base Monocapa o DecoBlock® Acabado Blanco o Gris Monocapa**
- Afinados sobre repellos existentes
- Acabados sobre panel de yeso, paneles de yeso con fibra de vidrio para exterior, paneles de fibrocemento, paneles de cemento con fibra de vidrio, etc
- Reparaciones superficiales sobre acabados existentes

VENTAJAS

- Resistente a la intemperie
- Resistente a la formación de moho y hongos
- Alto rendimiento
- Acabado ultrafino
- Excelente adherencia sobre superficies sin poro
- Alta resistencia
- No se agrieta
- Fácil de aplicar

DATOS TÉCNICOS

Resistencia a la compresión a los 28 días (Según Norma ASTM C109):	1,252 psi 88 kg/cm ²
Adherencia (Según Norma ASTM D4541):	1 N/mm ²
Tiempo de manipulación de la mezcla:	2 horas
Espesor máximo:	3 mm
Tiempo de secado:	Dependerá de las condiciones climáticas durante la instalación
Granulometría:	Ultrafino
Color:	Blanco

MEZCLA

Usando un recipiente limpio, agregue aproximadamente 1 3/4 galones de agua limpia por cada 20 kg de **DecoBlock® Pulido Exterior**, agregue el polvo al agua. Asegúrese que la mezcla sea homogénea y libre de grumos. Aplique el **DecoBlock® Pulido Exterior** a más tardar dos horas después de haber mezclado con agua.


PREPARACIÓN DE LA MEZCLA



Una bolsa de
DecoBlock® Pulido 20 kg



1 3/4 galones
de agua



Mezcla preparada
para paredes.

H O J A T E C N I C A
DecoBlock® Pulido
Exteriores Blanco

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

1. El sustrato debe ser estructuralmente estable, limpio, sin polvo, suciedad, grasas, pinturas y otros contaminantes que podrían impedir la adherencia del acabado a la superficie.
2. Imperfecciones de la superficie tales como agujeros o grietas deben de ser resanados antes de la aplicación.
3. Pareces de concreto o repellos, limpiarlas de excesos de mezcla en las uniones de los moldes, clavos, restos de madera y desenmoldantes.

PROCESO DE INSTALACIÓN

SOBRE PAREDES DE CONCRETO

1. **Verificar el estado de las paredes.**
2. **Hacer la mezcla** en un depósito limpio.
3. **Resanar** cualquier imperfección, unión o agujeros.
4. **Instalar DecoBlock Pulido Interior** con una llana, si la superficie está nivelada, será suficiente con una capa.
5. **El tiempo de secado** dependerá de las condiciones climáticas durante la instalación.
6. **Lijar las paredes** 24 horas después de la instalación, con lija de agua N° 180.

SOBRE PAREDES REPELLADAS O AFINADAS

1. **Verificar el estado de las paredes**, el repello deberá estar bien aplanado y codaleado.
2. **Hacer la mezcla** en un depósito limpio.
3. **Resanar** cualquier imperfección, unión o agujeros.
4. **Instalar primera capa de DecoBlock Pulido Interior** para nivelar la superficie.
5. **Instalar la segunda capa** si es necesario, para dar el acabado final.
6. **El tiempo de secado** dependerá de las condiciones climáticas durante la instalación.
7. **Lijar las paredes** 24 horas después de la instalación, con lija de agua N° 180.

CURADO: DecoBlock® Pulido Exterior, no requiere ser curado después de su instalación

RECOMENDACIONES

- Para la aplicación de pintura, verificar el PH requerido según el fabricante.
- Antes de aplicar la pintura, esperar como mínimo 15 días en paredes internas y 30 días en paredes externas.

PRESENTACIÓN

Bolsa de papel de 20 kg

RENDIMIENTO

- Bolsa de 20 kg rinde hasta 30 m2 sobre paredes de concreto o afinadas, con una capa entre 1 y 1.5 mm.
- Rendimientos sobre otras superficies no planas, dependerá de la rugosidad del sustrato y la cantidad de capas de **DecoBlock® Pulido** que se aplique.

ALMACENAMIENTO

Almacene el **DecoBlock® Pulido Exterior** en un lugar seco. El producto mantiene su eficacia hasta seis meses después de su fecha de fabricación, siempre que sea protegido de la humedad y de las temperaturas extremas.

LIMPIEZA

Durante la aplicación, proteja pisos y alrededores contra derrames. Inmediatamente después de la aplicación, lave con agua el equipo mezclador y todas las herramientas mientras el material todavía esté fresco.

PRECAUCIÓN

- Use guantes y lentes de seguridad.
- En caso de contacto con los ojos y piel, enjuague con abundante agua.
- En caso de ingestión beba de 1 - 2 vasos de agua y consulte inmediatamente a un médico.
- No induzca al vómito.
- Mántengase fuera del alcance de los niños.

GARANTÍA

Si el producto demuestra estar defectuoso dentro del tiempo de vida establecido, el distribuidor reemplazará el producto. El fabricante y el distribuidor no se hacen cargo por producto en malas condiciones debido al mal manejo y almacenaje de este o mala instalación.