

DecoCreto® Peatonal



DESCRIPCIÓN

DecoCreto® es un mortero de alta resistencia y de fraguado rápido, con tecnología innovadora fabricado a base de cemento Portland, resinas, aditivos y agregados. Es adecuado para espesores entre 10 mm - 50 mm.

USOS RECOMENDADO

- Nivelación de losas de concreto sobre los cuales se instalará cerámica, porcelanato y piedras naturales.

VENTAJAS

- Alta resistencia
- Fraguado rápido (Tránsito peatonal a las 4 horas)
- Mejor adherencia
- Espesores de 10 mm a 50 mm
- No necesita curarse
- Rápida pérdida de humedad
- Fácil codaleado

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tiempo de Ajuste	30 minutos
Densidad volumétrica de la mezcla	1,719 Kg/m ³
Tiempo de prueba	Resistencia a la compresión
90 minutos	3.20 kg / cm ²
130 minutos	57.8 kg / cm ²
24 horas	116 kg / cm ²
7 días	220 kg / cm ²

INSTRUCCIONES DE USO

PREPARAR EL SUSTRATO


1. Antes de aplicar el **DecoCreto®** se debe revisar, que el área a instalar esté limpia, libre de polvo, aceites, materiales, sueltos, repellos bien adheridos y resistentes, etc. Es preferible escarificar repellos o concretos viejos que pueden estar soplados.
2. Se deben de sellar todas las grietas o huecos que generen fuga el material. Se debe de poner una cinta o separador de 3mm en las paredes para evitar que el **DecoCreto®** se pegue a esta.
3. Si el sustrato es muy poroso, se recomienda aplicar una capa de **Primer®** de Reflex (Para disminuir la transferencia de vapores). En superficies demasiado porosas aplicar dos capas con rodillo o brocha, asegurarse de no dejar charcos, debe ser una capa uniforme. Este procedimiento es necesario hacerlo 2 horas antes de la aplicación del **DecoCreto®**. En caso contrario dejar la superficie seca saturada con agua, asegurarse de no dejar charcos.

PREMEDIR EL AGUA

Es necesario agregar exactamente 2.8 litros de agua limpia por bolsa de 50 libras de **DecoCreto®**. NO se debe hacer mezcla "al tacto", pues causará alteraciones al producto. El agua es imprescindible que se agregue lo recomendado y lo más exacto posible.

MEZCLADO

La mezcla debe hacerse con un taladro o agitador que tenga entre 300 - 600 RPM. Siempre debe de agregarse el polvo al agua, no al contrario.



1 bolsa de **DecoCreto®**
de 50 libras.

2.8 l litros
de agua

Mezcla preparada
para instalar

CURADO

Evite las corrientes de aire o de calor excesivo. El piso puede soportar tráfico peatonal liviano después de 4 horas. No se debe curar en húmedo, ni aplicar compuestos para el curado.

LIMITACIONES

No cubra las juntas de movimiento o de control.

PRESENTACION

Bolsa de papel de 50 libras.

ALMACENAMIENTO

Almacene el **DecoCreto**® en un lugar seco. El producto mantiene su eficacia hasta seis meses después de su fecha de fabricación, siempre que sea protegido de la humedad y de las temperaturas extremas.

PRECAUCIÓN

Este material contiene cemento portland que al mezclarse con agua resulta una mezcla altamente alcalina. Use guantes y lentes de seguridad para evitar el contacto directo. Manténgase fuera del alcance de los niños.

RENDIMIENTOS / BOLSA DE 50 LBS.

Para 1 m³ de mezcla se necesitan 76 bolsas de DecoCreto® de 50 libras.

Los rendimientos por metro cuadrado son:

Espesores = 1.0 cm	0.76 bolsas
Espesores = 2.0 cm	1.52 bolsas
Espesores = 3.0 cm	2.28 bolsas
Espesores = 4.0 cm	3.04 bolsas
Espesores = 5.0 cm	3.80 bolsas

PRIMEROS AUXILIOS

En caso de contacto con los ojos y la piel, enjuague con agua abundante. En caso de ingestión beba de 1-2 vasos de agua y consulte inmediatamente a un médico. No induzca el vómito.

GARANTIA

Si este producto demuestra ser defectuoso, el distribuidor reemplazará el producto o reembolsará el precio de compra del producto. El fabricante o distribuidor no serán responsables por daños causados por el uso de este producto, ya que ninguno de ellos tiene bajo su control la aplicación del mismo.