

PRIMEX®

IMPRIMANTE DE SUSTRATOS



DESCRIPCIÓN

Primex® es un agente imprimante líquido reemulsificable para superficies de concreto nuevas o existentes, repellos, mampostería, para promover la adherencia mecánica, sobre las cuales se colocarán morteros de nivelación y recubrimientos.

USOS RECOMENDADOS

- Para promover adherencia mecánica en sustratos cementicios con y sin poro
- Paredes, pisos y cubiertas
- Superficies verticales y horizontales

MEZCLA

Primex® viene listo para usar, si es necesario mezcla con una paleta suavemente, no utilice mezclador mecánico, no diluya con agua puede alterar sus propiedades.

APLICACIÓN

1. Aplique una capa delgada y uniforme sobre el sustrato, utilizando brocha o rodillo.
2. Compruebe que no existan áreas con exceso de producto.
3. Deje secar entre (1-3) h o hasta que la capa aplicada ya no se sienta pegajosa al tecto.
4. Verifique que el sustrato con **Primex®** esté libre de suciedad o polvo, luego instale el repello o mortero nivelador.

VENTAJAS

- Rapidez y eficiencia en los procesos constructivos
- Listo 2 horas después de su aplicación
- Incrementa la resistencia a la tracción
- Promueve la adherencia del mortero al sustrato
- Evita el proceso de picado para adherir otro recubrimiento cementicio
- Alta resistencia a la alcalinidad del cemento
- Listo para usar
- Resistencia a la alcalinidad
- Rapidez de instalación

DATOS TÉCNICOS

Color:	Verde
Tiempo de secado:	(1-1.5) h *Tiempos dependerán del tipo de superficie donde se realiza la aplicación y las condiciones ambientales
Viscosidad Brookfield	

SUSTRATOS/BASE

Sobre las cuales se colocarán morteros de nivelación o recubrimientos cementicios.

- Paredes de concreto recién instaladas
- Losas de concreto nuevas o existentes
- Vigas o columnas de concreto
- Soleras y cargaderos de concreto
- Paneles livianos para interior y exterior
- Cerámica, porcelanatos y mármol
- Metal
- Madera

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

El sustrato debe estar limpio, libre de polvo, suciedad, óxido o cualquier otro contaminante que pueda impedir la adherencia.

LIMITACIONES

- No se debe utilizar en zonas que sean de constante humedad
- No debe quedar en inmersión
- No se debe utilizar bajo el nivel de tierra y contrapisos
- No debe utilizarse bajo la lluvia
- No se recomienda utilizar **Primex®** como puente de adherencia para realizar reparaciones de concreto estructural.

PRESENTACIÓN

- Cubeta de 4 L (1 galones)
- Cubeta de 19 L (5 galones)

RENDIMIENTO

- Una cubeta de 4 L rinde 16 m²
- Una cubeta de 19 L rinde 80 m²

*Rendimientos dependerán de la rugosidad de la superficie.

ALMACENAMIENTO

Almacene **Primex®** en un lugar seco. A temperatura ambiente y con el envase bien cerrado. El producto mantiene su eficacia hasta seis meses después de su fecha de fabricación.

LIMPIEZA

Durante la aplicación, proteja pisos y alrededores contra derrames. Inmediatamente después de la aplicación, lave con agua el equipo mezclador y todas las herramientas mientras el material todavía esté fresco.

PRECAUCIÓN

- Use guantes y lentes de seguridad.
- En caso de contacto con los ojos y piel, enjuague con abundante agua.
- En caso de ingestión beba de 1-2 vasos de agua y consulte inmediatamente a un médico.
- No induzca al vómito.

GARANTÍA

Si el producto demuestra estar defectuoso dentro del tiempo de vida establecido, el distribuidor reemplazará el producto. El fabricante y el distribuidor no se hacen cargo por producto en malas condiciones debido al mal manejo y almacenaje de este o mala instalación.

Información Técnica:

- **El Salvador**
(503) 7806-0000
- **Guatemala**
(502) 5946-7983
- **Costa Rica**
(506) 7007-6855