

# Deco-Coat®

Compuesto tipo Basecoat



## DESCRIPCIÓN

Compuesto premezclado tipo Basecoat Monocapa, formulado con materias primas de alta calidad a base de cemento Portland, polímeros, arenas finas y fibras.

## USOS RECOMENDADOS

- Para el tratamiento de juntas en paneles exteriores.
- Para el recubrimiento completo de paneles exteriores.
- Para el uso en exteriores.

## SUPERFICIES

- Paneles de yeso con fibra de vidrio para exterior
- Paneles de cemento con fibrad vidrio
- Panel de yeso para humedad
- Paredes y/o elementos de concreto
- Bloques de concreto
- Repellos

## VENTAJAS

- Resistente a la Intemperie
- Excelente adherencia
- Fácil aplicación
- Excelente trabajabilidad
- Listo para usar, sólo agregue agua

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Resistencia a la compresión a los 28 días	1 200 psi (85 kg/cm <sup>2</sup> )
Tiempo Fraguado	7 días
Tiempo de secado al tacto	(4 - 6) h
Tiempo de curado	3 días
Tiempo de manipulación de la mezcla:	45 minutos
Espesor máximo	10 mm
Clasificación por desempeño (UNE EN 998):	OC CS IV W1
Densidad:	1 297 kg/m <sup>2</sup>
Color:	<b>Gris</b>

## PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE


La superficie debe de estar firme, limpia y libre de polvo, grasas o aceites, para garantizar la adherencia.

Eliminar todas las irregularidades en los empalmes de los paneles, hasta obtener una superficie a nivel y a plomo.

## MEZCLA

En un recipiente limpio, mezcle 4.25 litros de agua (1.12 de galón) por bolsa de **Deco-Coat®** de 20 kg. Asegúrese que la mezcla sea homogénea y libre de grumos. Agregar el polvo al agua, no se debe de hacer mezcla "al tacto", pues causará alteraciones al producto.

## PREPARACIÓN DE LA MEZCLA



Una bolsa de **Deco-Coat®** de 20 kg

4.25 litros de agua

Mezcla preparada para instalar

## RECOMENDACIÓN

No agregar más agua de la necesaria para lograr una consistencia trabajable, ya que puede perder sus propiedades de adherencia e impermeabilización.

## PROCESO DE INSTALACIÓN

1. La superficie debe de estar firme, limpia y libre de polvo, grasas o aceites para garantizar la adherencia. Eliminar todas las irregularidades en los empalmes de los paneles, hasta obtener una superficie a nivel y a plomo.
2. Si se utilizara sobre láminas cementicias u otro panel, resanar previamente la junta con **Deco-Coat®** y luego colocar la cinta de refuerzo con un ancho mínimo de 10 cm. Luego cubrir los esquineros y bordes con una capa delgada del mismo producto.
3. Dejar secar al menos 4 horas y posteriormente instalar el **Deco-Coat®** en toda la superficie con una llana metálica usando suficiente presión para lograr una mayor adherencia.
4. Dejar secar al menos 8 horas y aplicar una segunda capa, dar el acabado final con llana, esponja o durapás.  
El espesor final recomendado es de (1.5 - 10) mm máximo.
5. Lijar el acabado una vez el material este seco con lija de agua No 120.
6. Fraguada la capa de acabado se tiene que curar la superficie con agua 2 veces diarias durante 3 días.
7. Protege el **Deco-Coat®** de la lluvia por un periodo de (4 - 6) h después de instalado, para evitar que se deteriore el acabado.

## PRESENTACIÓN

Bolsa de papel de 20 kg (44 lb)

## RENDIMIENTOS

Una bolsa de 20 kg rinde 5 m<sup>2</sup>/bolsa a un espesor de 2 mm.

## ALMACENAMIENTO

Almacene el **Deco-Coat®** en un lugar seco. El producto mantiene su eficacia hasta seis meses después de su fecha de fabricación, siempre que sea protegido de la humedad y de las temperaturas extremas.

## LIMPIEZA

Durante la aplicación proteja pisos y alrededores, inmediatamente después de la aplicación lave con agua el equipo mezclador y todas las herramientas mientras el material todavía este fresco.

## PRECAUCIÓN

- Use guantes y lentes de seguridad.
- En caso de contacto con los ojos y piel, enjuague con abundante agua.
- En caso de ingestión beba de 1-2 vasos de agua y consulte inmediatamente a un médico.
- No induzca al vómito.

## GARANTÍA

Si el producto demuestra estar defectuoso dentro del tiempo de vida establecido, el distribuidor reemplazará el producto. El fabricante y el distribuidor no se hacen cargo por producto en malas condiciones debido al mal manejo y almacenaje de este o mala instalación.

### Información Técnica:

- **El Salvador**  
(503) 7806-0000
- **Guatemala**  
(502) 5946-7983
- **Costa Rica**  
(506) 7007-6855