

DecoCreto®

Repello modificado con polímeros



DESCRIPCIÓN

DecoCreto® Acabado Gris Fino Monocapa es un acabado compuesto de cemento Portland, arenas finas, fibras reforzadas, modificado con polímeros, formulado especialmente para instalaciones sobre paredes y elementos de concreto.

USOS RECOMENDADOS

- Acabados en paredes de:
 - Concreto
 - Vigas, columnas, cargaderos y nervios
- Interior y exterior
- Aplicación hasta 10 mm por capa
- Instalación manual o proyectable

VENTAJAS

- Superior adherencia
- Látex incorporado en el producto
- No se agrieta, no se sopla
- Alta resistencia
- No requiere curado
- Máxima trabajabilidad
- No se descuelga
- Acabado fino homogéneo
- Aplicación en un solo paso
- Aumenta la velocidad en obra
- Menos desperdicio


DATOS TÉCNICOS

Resistencia a la compresión a los 28 días según norma ASTM C 109:	900 psi (63 kg/cm ²)
Adherencia a la tracción a los 28 días según norma ASTM D 7234:	1 N/mm ²
Resistencia a la compresión a los 28 días según norma UNE EN 1015-11, conforme al rango: 3.5 - 7.5 MPa	5.7 MPa
Clasificación por absorción según norma UNE EN 1015-18:	W1
Clasificación por desempeño según norma UNE EN 998-1:	OC CS III W1
Cumple norma ASTM C 926:	Segun requerimientos mínimos para estucos cementicios
Densidad volumétrica:	1 303 kg/m ³
Tiempo de vida de la mezcla:	45 minutos
Tiempo de curado:	No se requiere
Granulometría:	Fina
Espesor máximo:	10 mm
Color:	Gris

MEZCLA

Usando un recipiente limpio, mezcle aproximadamente 9 L de agua limpia por cada 40 kg de **DecoCreto® Acabado Gris Fino Monocapa**, agregar el polvo al agua. Asegúrese que la mezcla sea homogénea y libre de grumos. Aplique el **DecoCreto® Acabado Gris Fino Monocapa** a más tardar 45 minutos después de haber sido mezclado con agua.

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA



Una bolsa de
**DecoCreto® Acabado
Gris Fino Monocapa 40 kg**

Fino: 9 litros de agua

**Mezcla preparada
para paredes**

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

- El sustrato debe ser estructuralmente estable, limpio, sin polvo, suciedad, grasas, pinturas y otros contaminantes que podrían impedir la adhesión del repello a la superficie.
- Imperfecciones de la superficie como agujeros o grietas deben de ser resanados antes de la aplicación.
- En paredes de concreto y superficies sin poro, limpiarlas de excesos de mezcla en las uniones de los moldes, clavos, restos de madera y desmoldante.
- Los restos de producto desmoldante deben ser completamente removidos de la superficie; no utilice desmoldantes base aceite, utilice base agua.

RECOMENDACIONES

- Para la instalación en condiciones altas de humedad, se recomienda utilizar **DecoCreto® Intemperie** para acabados finos.
- Para la aplicación de pintura, verificar el PH requerido según el fabricante, o esperar como mínimo 15 días en paredes internas y 30 días en paredes exteriores.

PRESENTACIÓN

Bolsa de 40 kg

ALMACENAMIENTO

Almacene el **DecoCreto® Acabado Gris Fino Monocapa** en un lugar seco. El producto mantiene su eficacia hasta 6 meses después de su fecha de fabricación si se protege de humedad y temperaturas extremas.

PRECAUCIÓN

- Use guantes y lentes de seguridad.
- En caso de contacto con los ojos y piel, enjuague con abundante agua.
- En caso de ingestión beba de 1-2 vasos de agua y consulte inmediatamente a un médico.
- No induzca al vómito.
- Manténgase fuera del alcance de los niños.

PROCESO DE INSTALACIÓN

1. Verificar el estado de las paredes con un codal para determinar el espesor.
2. Utilizando un recipiente, con la cantidad de agua limpia indicada, agregue **DecoCreto® Acabado Gris Fino Monocapa** y proceda a mezclar con un mixer de bajas revoluciones hasta obtener una mezcla homogénea.
3. Humedecer la superficie, dejar escurrir el exceso de agua antes de iniciar la instalación.
4. Instalar la capa de acabado final con **DecoCreto® Acabado Gris Fino Monocapa**, directamente sobre la pared de concreto, con un espesor máximo de 10 mm.
5. Luego pasar el codal de izquierda a derecha para nivelar la superficie.
6. Cuando el producto esté seco al tacto, utilice durapax para dar el acabado final.
7. Lijar las paredes 24 horas después de la instalación, con lija de agua N° 120.

RENDIMIENTO / BOLSA 40 kg

Fino	
Espesor (mm)	Rendimiento (m²/bolsa)
2	7
5	3.5
7	2.5
10	1.5

LIMPIEZA

Durante la aplicación, proteja pisos y alrededores contra derrames. Inmediatamente después de la aplicación, lave con agua el equipo mezclador y todas las herramientas mientras el material todavía esté fresco.

GARANTÍA

Si este producto demuestra ser defectuoso, el distribuidor reemplazará el producto o reembolsará el precio de compra del producto. El fabricante o distribuidor no serán responsables por daños causados por el uso de este producto, ya que ninguno de ellos tiene bajo su control la aplicación del mismo.



www.reflex.com.sv

Información Técnica:

- **El Salvador**
(503) 7806-0000
- **Guatemala**
(502) 5946-7983