



DESCRIPCIÓN

DecoBlock® Intemperie Acabado Gris Rústico Monocapa es un mortero cementicio con un hidrófugo integrado, resistente a la intemperie y a condiciones extremas de humedad, formulado a base de cemento Portland, agregados, fibras reforzadas y aditivos, formulado especialmente para acabados de espesor hasta 40 mm.

USOS RECOMENDADOS

- Acabados en paredes de:
 - Bloque de concreto
 - Ladrillo de barro
 - Poliestireno expandido
- En condiciones de lluvia, sol y viento
- En ambientes marinos
- En zonas con mucha vegetación
- Expuestas a humedad por capilaridad
- Interior y exterior
- Aplicación hasta 40 mm por capa
- Instalación manual o proyectable

VENTAJAS

- 1- Reduce la formación de hongos y eflorescencia
- 2- Reduce el ataque de salitre en ambientes marinos
- 3- Promueve mayor adherencia de la pintura
- 4- No se agrieta, no se sopla
- 5- Alta resistencia
- 6- Mayor adherencia
- 7- Máxima trabajabilidad
- 8- No se descuelga
- 9- Acabado rústico homogéneo
- 10- Aplicación en un solo paso
- 11- Aumenta la velocidad en obra
- 12- Menos desperdicio


DATOS TÉCNICOS

Resistencia a la compresión a los 28 días (ASTM C 109):	1 420 psi (100 kg/cm ²)
Resistencia a la compresión a los 28 días según norma UNE EN 1015-11, conforme al rango ≥ 6 MPa:	9.8 MPa
Clasificación por absorción según norma UNE EN 1015-18:	W2
Clasificación por desempeño según norma UNE EN 998-1:	OC CS IV W2
Cumple norma ASTM C 926:	Según requerimientos mínimos para estucos cementicios
Densidad volumétrica:	1 430 kg/m ³
Tiempo de vida de la mezcla:	1 hora
Tiempo de curado	2 veces al día por 72 horas
Granulometría:	Gruesa
Espesor máximo:	40 mm
Color:	Gris

MEZCLA

Usando un recipiente limpio, mezcle aproximadamente 8.5 L de agua limpia por cada 40 kg de **DecoBlock® Intemperie**, agregar el polvo al agua. Utilizando un mezclador eléctrico o inalámbrico para morteros, haga la mezcla, asegurándose que ésta sea homogénea y libre de grumos. Aplique **DecoBlock® Intemperie** a más tardar 1 hora de haber sido mezclado con agua.

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA



PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

1. Las superficies nuevas, para ser repelladas deben estar adecuadamente curadas antes de la aplicación de **DecoBlock® Intemperie Acabado Gris Rústico Monocapa** por 7 días.
2. El sustrato debe ser estructuralmente estable, limpio, sin polvo, suciedad, grasas, pinturas y otros contaminantes que podrían impedir la adhesión del repello a la superficie.
3. Imperfecciones de la superficie tales como agujeros o grietas deben de ser resanados antes de la aplicación.
4. Si se requiere superficies a plomo, hacer guías maestras a cada 1.20 m, con **DecoBlock® Intemperie Acabado Gris Rústico Monocapa**, con el espesor que determine el plomo y luego rellenar siempre con el mismo producto.

PROCESO DE INSTALACIÓN

1. Verificar el estado de las paredes con un codal para determinar el espesor.
2. Utilizando un recipiente, con la cantidad de agua limpia indicada, agregue **DecoBlock® Intemperie Acabado Gris Rústico Monocapa** y proceda a mezclar con un mixer de bajas revoluciones hasta obtener una mezcla homogénea.
3. Humedecer la superficie, dejar escurrir el exceso de agua antes de iniciar la instalación.
4. Instalar la capa de acabado final con **DecoBlock® Intemperie Acabado Gris Rústico Monocapa**, directamente sobre la pared de bloque, con un espesor máximo de 40 mm.
5. Luego pasar el codal de izquierda a derecha para nivelar la superficie.
6. Cuando el producto esté seco al tacto, dar el acabado rústico deseado, utilizando una pieza de durapax.
7. Curar las paredes con agua 2 veces al día por un período de 72 horas después de (6-8)h de haber sido instalada la capa del acabado final.

LIMPIEZA

Durante la aplicación, proteja pisos y alrededores contra derrames. Inmediatamente después de la aplicación, lave con agua el equipo mezclador y todas las herramientas mientras el material todavía esté fresco.

PRESENTACIÓN

Bolsa de 40 kg

RECOMENDACIONES

Para la aplicación de pintura, verificar el PH requerido según el fabricante, o esperar como mínimo 15 días en paredes interiores y 30 días en paredes exteriores.

RENDIMIENTO

BOLSA 40 kg

Espesor (mm)	Rendimiento (m2/bolsa)
3	6
7	4
10	3
15	2

ALMACENAMIENTO

Almacene **DecoBlock® Intemperie Acabado Gris Rústico Monocapa** en un lugar seco. El producto mantiene su eficacia hasta 6 meses después de su fecha de fabricación si se protege de humedad y temperaturas extremas.

PRECAUCIÓN

- Use guantes y lentes de seguridad.
- En caso de contacto con los ojos y piel, enjuague con abundante agua.
- En caso de ingestión beba de 1-2 vasos de agua y consulte inmediatamente a un médico.
- No induzca al vómito.
- Manténgase fuera del alcance de los niños.

GARANTÍA

Si este producto demuestra ser defectuoso, el distribuidor reemplazará el producto o reembolsará el precio de compra del producto. El fabricante o distribuidor no serán responsables por daños causados por el uso de este producto, ya que ninguno de ellos tiene bajo su control la aplicación del mismo.